

IBC 吨包装桶专用料 TR580M

简介： TR58M 系采用美国 CPC 的单环管淤浆工艺生产的以己烯-1 为共聚单体的线型聚乙烯树脂，含 UV 抗紫外线剂，具有极好的抗环境应力开裂能力；优异抗冲击性、良好的耐化学性和抗蠕变能力等优点。

用途：主要用于生产 IBC 吨包装桶。

产品典型性能指标:

项 目	单 位	测试方法	指 标
共聚单体	—	—	己烯
熔体流动速率（21.6kg）MI	g/10min	GB/T3682	5.8
密度 DE	g/cm ³	ASTM D1505	0.944
脆化温度	℃	ASTM D746	<-70
拉伸屈服强度	Mpa	ASTM D638	23.8
断裂伸长率	%	ASTM D638	738
ESCR 条件 B, F50	小时	GB/T 1842	2664

注：以上数据只是相关产品的典型值，仅供参考，既未暗示，也未从法律上保证该产品的某种性质以及保证该产品适合于某种特定的用途。

相关认证:

SDS EU	ROHS	MSDS USA	FDA	REACH	国际食品级	EU 食品级	16P	欧洲包装指令
 高密度聚乙烯 TR580M SDS	 高密度聚乙烯 TR580M ROHS	 高密度聚乙烯 TR580M MSDS USA	 高密度聚乙烯 TR580M FDA	 高密度聚乙烯 TR580M REACH	 高密度聚乙烯 TR580M 国际食品级	 TR580M EU 食品级 (中国)	 高密度聚乙烯 TR580M 16P	 TR580M 欧洲包装指令

典型加工工艺条件:

吹塑温度：188—232℃

挤出熔融温度：232—268℃