

Panlite® L-1250Z100

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

2016年7月5日

一般信息

产品说明

Weather Resistant grade

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 耐气候影响性能良好	• 脱模性能良好	• 中等粘性
用途	• 汽车领域的应用	• 通用	
外观	• 清晰/透明		
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
溶化体积流率 (MVR) (300°C/1.2 kg)	0.488	in ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
横向流量 : 0.157 in	0.50 到 0.70	%	
流量 : 0.157 in	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (73°F, 24 hr)	0.20	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	348000	psi	ISO 527-2/1
拉伸应力 (屈服)	8850	psi	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	6.0	%	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变	> 50	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ²	341000	psi	ISO 178
弯曲应力 ²	13500	psi	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	36	ft-lb/in ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (66 psi, 未退火)	288	°F	ISO 75-2/B
热变形温度 (264 psi, 未退火)	264	°F	ISO 75-2/A
维卡软化温度	300	°F	ISO 306/B50
线形热膨胀系数 - 流动	3.9E-5	in/in/°F	ISO 11359-2
线形热膨胀系数 - 横向	3.9E-5	in/in/°F	ISO 11359-2
RTI Elec (0.0591 in)	257	°F	UL 746
RTI Imp (0.0591 in)	239	°F	UL 746
RTI (0.0591 in)	257	°F	UL 746

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器械、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。

Panlite® L-1250Z100

TEIJIN LIMITED - 聚碳酸酯

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
介电强度 ³	760	V/mil	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
100 Hz	3.10		
1 MHz	3.00		
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	1.0E-3		
1 MHz	9.0E-3		
漏电起痕指数	250	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.0591 in	HB		
0.0157 in	V-2		
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
0.0591 in	1520	°F	
0.118 in	1610	°F	
热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
0.0591 in	1560	°F	
0.118 in	1560	°F	
光学性能	额定值	单位制	测试方法
折射率	1.585		ASTM D542
透射率 (118 mil)	88.0	%	ASTM D1003

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 0.079 in/min

³ short time test

责任相关注意事项

- 数据表中所载数据为依照标准试验方法所测得的代表性数值，并不能作为特殊用途的性能保证。
- 数据表中所载燃烧性由小规模测试得出，并不能直接适用于实际的火灾危险性评价。
- 如将本树脂用于医疗器械、食品容器包装以及玩具用途，请事先向帝人（株）咨询。
- 如需在本树脂中添加添加剂（例如抗菌剂、稳定剂以及阻燃剂等），请务必事先与帝人（株）进行咨询。帝人（株）对于添加剂的添加所产生的后果不作任何保证也不承担任何责任。
- 数据表内数据可能会在没有通知的情况下进行变更。
- 其它注意事项请参照《产品安全数据表》（MSDS）。
- 详细数据请向帝人（株）树脂事业本部咨询。
- 因收货地区不同，本产品中所使用的原材料可能会被列入限制名单中，需要另行申报或者被禁止进口。如果贵司要将本产品出口或者进口到新的地区，请务必提前确认当地的相关规定。