

PP
K9928H

产品描述				
制造商	独山子石化公司			
材料标示	>PP<			
颜色	本色			
材料形状	颗粒状			
加工方式	注射成型			
物理性能	条件	测试标准	数据	单位
熔融流动指数	°CKg	ASTM D570	27.30	g/10min
颗粒外观	大粒和小粒		0.02	g/kg
其他性能	条件	测试标准	数据	单位
粒料灰分			0.0352	%
黄色指数			-3.50	PPm
注塑成型条件	条件		建议值	单位
干燥温度			60-90	°C
干燥时间			2.0-6.0	Hr
建议水份含量			<=0.20	%
料筒后部温度			200-260	°C
料筒中部温度			210-270	°C
料筒前部温度			220-280	°C
喷嘴温度			230-290	°C
模具温度			20-90	°C

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅，对于有关信息，比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此，用户与使用者在使用此产品之前，应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。