

PP

CP800M

产品描述

制造商	中国石化茂名分公司
材料标示	>PP<
颜色	本色
用途	CPP镀铝复合膜的中间层
材料特性	刚性好、透明性及光泽性高、鱼眼及灰份少
材料形状	颗粒状
加工方式	吹塑成型

物理性能	条件	测试标准	数据	单位
熔融流动指数		GB/T 3682-2000	8.60	g/10min
等规度			96.80	%
鱼眼		Q/SH PRD254-2009	0.30	
鱼眼		Q/SH PRD254-2009	0.20	
灰分		GB/T 9345-88	0.03	
光学性能	条件	测试标准	数据	单位
黄度指数		ASTM D1925	1.14	YI
雾度		Q/SH PRD254-2009	2.30	%
热性能	条件	测试标准	数据	单位
热变形温度	Tf0.45	Q/SH PRD253-2009	86	°C

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。