

PP
S700

产品描述	
制造商	中国石化扬子石油化工有限公司
材料标示	>PP<
颜色	本色
用途	可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电气绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等
材料特性	具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30°C-140°C。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳氯仿等接触有腐蚀作用

材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

物理性能	条件	测试标准	数据	单位
熔融流动指数	230°C/2.16Kg	ASTM D570	10-18	g/10min
清洁度(色粒)			≤ 5	个/kg树脂
粉末灰分			≤ 0.01	个/kg树脂
鱼眼	0.8mm		≤ 3.00	个/1520cm ²
鱼眼	0.4mm		≤ 10	个/1520cm ²
等规指数			≥ 96	%

注塑成型条件	条件	建议值	单位
干燥温度		60-90	°C
干燥时间		2.0-6.0	Hr
建议水份含量		≤ 0.20	%
料筒后部温度		200-260	°C
料筒中部温度		210-270	°C
料筒前部温度		220-280	°C
喷嘴温度		230-290	°C
模具温度		20-90	°C

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。