

LDPE  
LD450

| 产品描述   |             |                |         |         |
|--------|-------------|----------------|---------|---------|
| 制造商    | 中国石化北京燕山分公司 |                |         |         |
| 材料标示   | >LDPE<      |                |         |         |
| 颜色     | 本色          |                |         |         |
| 用途     | 人造花、盆景      |                |         |         |
| 材料形状   | 颗粒状         |                |         |         |
| 加工方式   | 注射成型        |                |         |         |
| 物理性能   | 条件          | 测试标准           | 数据      | 单位      |
| 比重     |             | ASTM D792      | 0.9203  | g/cm³   |
| 熔融流动指数 | °CKg        | ASTM D570      | 41.90   | g/10min |
| 颗粒外观   |             | SH/T 1451-2006 | 8.00    | 个/千克    |
| 机械性能   | 条件          | 测试标准           | 数据      | 单位      |
| 拉伸强度   | 23°C        | ASTM D638      | 7.90    | MPa     |
| 断裂伸长率  | 23°C        | ASTM D638      | 181     | %       |
| 注塑成型条件 | 条件          |                | 建议值     | 单位      |
| 干燥温度   |             |                | 50-70   | °C      |
| 干燥时间   |             |                | 2.0-4.0 | Hr      |
| 建议水份含量 |             |                | <=0.20  | %       |
| 料筒后部温度 |             |                | 150-210 | °C      |
| 料筒中部温度 |             |                | 170-220 | °C      |
| 料筒前部温度 |             |                | 180-230 | °C      |
| 喷嘴温度   |             |                | 190-240 | °C      |
| 模具温度   |             |                | 30-70   | °C      |

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。