

PP
F1608

产品描述				
制造商	中国石化北京燕山分公司			
材料标示	>PP<			
颜色	本色			
用途	货品包装,薄膜			
材料特性	吹膜,水急冷膜			
材料形状	颗粒状			
加工方式	吹塑成型			
物理性能	条件	测试标准	数据	单位
比重		ASTM D792	0.905	g/cm³
熔融流动指数	°CKg	ASTM D570	8.00	g/10min
黄色指数		ASTM D-1925-63T	2.00	%
硬度	条件	测试标准	数据	单位
洛氏硬度		ASTM D785	94	R
机械性能	条件	测试标准	数据	单位
拉伸强度	23°C	ASTM D638	35.30	MPa
断裂伸长率	23°C	ASTM D638	50	%
弯曲模量	23°C	ASTM D790	1470	MPa
悬壁梁缺口冲击强度	23°C	ASTM D256	21	J/m
热性能	条件	测试标准	数据	单位
热变形温度		ASTM D648	100	°C

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅，对于有关信息，比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此，用户与使用者在使用此产品之前，应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。