

KIBISAN
SAN
PN-117C

产品描述				
制造商	奇美实业			
材料标示	>SAN<			
颜色	本色			
UL档案号	E56070			
材料特性	通过 ROHS 认证			
材料形状	颗粒状			
物理性能	条件	测试标准	数据	单位
比重		ISO 1183	1.06	g/cm³
熔融流动指数	220°C10Kg	ISO 1133	58	cm³/10min
硬度	条件	测试标准	数据	单位
球压硬度		ISO 2039-1	161	MPa
机械性能	条件	测试标准	数据	单位
拉伸强度	23°C	ISO 527-2	61	MPa
断裂伸长率	23°C	ISO 527-2	6.00	%
弯曲强度	23°C	ISO 178	89	MPa
弯曲模量	23°C	ISO 178	2700	MPa
简支梁缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eA	2.00	kJ/m²
简支梁无缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eU	17	kJ/m²
悬壁梁缺口冲击强度	23°C	ISO 180/1A	2.00	kJ/m²
热性能	条件	测试标准	数据	单位
热变形温度	1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	100	°C
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	89	°C
维卡软化温度		ISO 306/A50	106	°C
维卡软化温度		ISO 306/B50	102	°C
阻燃性	条件	测试标准	数据	单位
防火等级	ALL	UL-94	1.50mm	HB
防火等级	ALL	UL-94	3.00mm	HB

免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅，对于有关信息，比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此，用户与使用者在使用此产品之前，应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。