ZISAMIDE PA6

TP-4208

| 产品描述 | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------|--|
| 制造商 | 集盛实业股份有限公 | 司 | | | |
| 材料标示 | >PA6< | | | | |
| 颜色 | 本色 | | | | |
| 材料形状 | 颗粒状 | | | | |
| 加工方式 | 注射成型 | | | | |
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |
| 相对粘度 | | ASTM 1254403-D3-050 2.422 | | | |
| 可卒取物 | ASTM 1254403-D3-047 0.34 | | | % | |
| 含水量 | ASTM 1254403-D3-022 345 | | ppm | | |
| 熔融指数 | | ASTM D1238 | 102.10 | cm3/10min | |
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | |
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ASTM D648 | 69.10 | °C | |
| 熔融温度 | | | 225 | °C | |
| 注塑成型条件 | 条件 | | 建议值 | 单位 | |
| 干燥温度 | | | 70-80 | °C | |
| 干燥时间 | | | 4.0-12 | Hr | |
| 建议水份含量 | | | <=0.20 | % | |
| 料筒后部温度 | | | 210-240 | °C | |
| 料筒中部温度 | | | 220-250 | °C | |
| 料筒前部温度 | | | 230-260 | °C | |
| 喷嘴温度 | | | 240-270 | °C | |
| 模且温度 | | | 40-120 | °C | |

模具温度 40-120 °C 免责声明:本网站所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和 后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。