

# 大韩油化 SB1930

## 特性及用途

产品的类别	片材用 HSPP 共聚丙
特点	高冲击度, 高刚度
应用实例	包装箱(塑料包装箱)、一般片材、文具用片材、真空成型片材

## 物性

项目	代表值	单位	测试办法
熔融指数 Melt Index	0.5	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.91	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
含水率 Water Absorption	<0.01	%	ASTM D570
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	270	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	>400	%	ASTM D638
弯曲弹性模量 Flexural Modulus	13,000	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D790
硬度 Hardness (Rockwell)	84	R Scale	ASTM D785
冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	70	kg, cm/cm	ASTM D256
维卡软化点 Softening Point (Vicat)	154	°C	ASTM D1525
热变型温度 Heat Deflection Temperature	100	°C	ASTM D648

\*以上数据仅供参考，并非特定商品的规格。