

# 大韩油化 A015E IS

## 特性及用途

产品的类别	涂覆钢管用胶粘剂用 HDPE
特点	粘合性优秀, 良好的加工性
应用实例	涂覆钢管专用胶粘剂

## 物性

项目	代表值	单位	测试办法
熔融指数 Melt Index	1.5	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.935	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
成型收缩率 Mold Shrinkage	1.5~2.5	%	KPIC Method
含水率 Water Absorption	<0.01	%	ASTM D570
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	140	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	>700	%	ASTM D638
硬度 Hardness	55	Shore D	ASTM D2240
冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	>60	kg.cm/cm	ASTM D256
熔点 Melting Point	125	°C	ASTM D3418
维卡软化点 Softening Point (Vicat)	100	°C	ASTM D1525
低温脆性温度 Brittleness Temperature	<-80	°C	ASTM D746

\*以上数据仅供参考, 并非特定商品的规格。